

**Wasserdurchlässigkeitsbeiwert**

Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts nach DIN 18130-1

Tabelle 9 Wasserdurchlässigkeitsbeiwert

Bezeichnung des Gemisches	Wasserdurchlässigkeitsbeiwert in m/s
0/32 mm	$4,3 \times 10^{-5}$

**Trockendichte und optimaler Wassergehalt nach DIN EN 13285, Pkt. 5.3**

Proctorversuch nach DIN EN 13286-2

Tabelle 10 Trockendichte und optimaler Wassergehalt

Bezeichnung des Gemisches	Trockendichte in $\text{g/cm}^3$	optimaler Wassergehalt in M.-%
0/32 mm	2,093	6,0

**Proctorkurve**