

**Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Mörtels verändern nach DIN EN 13139, Pkt. 7.4**

Bestimmung des Humusgehaltes (Natronlauge-Verfahren) nach DIN EN 1744-1, Abs. 15.1

Prüfungsergebnis:

Die Prüfung wurde an der feinen Gesteinskörnung 0/4 mm durchgeführt.

- Es stellte sich keine Verfärbung der Prüflösung ein.
- Es kann also davon ausgegangen werden, dass die geprüfte feine Gesteinskörnung frei von organischen Stoffen ist bzw. diese nur in unbedenklichen Mengen enthalten sind.

**Untersuchung auf aufschwimmende Verunreinigungen nach DIN EN 1744-1, Abs.14.2**

Tabelle 9 Leichtgewichtige organische Verunreinigungen

Korngruppe	Leichtgewichtige organische Verunreinigungen Massenanteil in Prozent	Kategorie mLPC
0/4 mm	nicht feststellbar	mLPC0,10